



EN: Instructions. **DA:** Instruktion. **NO:** Instruksjon. **SV:** Bruksanvisning.
Fi: Ohjeet. **DE:** Anleitung. **NL:** Instructie. **FR:** Instructions. **IT:** Istruzioni.

EN: Break off a piece of the clay and knead it until it is workable. Bake on oven-proof glass or a metal surface at 120°C for 15 minutes per every 0.65 cm thickness of clay. Baking times and oven temperatures may vary. DO NOT use a microwave. DO NOT overbake. Baking should be done by an adult. Wash hands after use. Add colour to your baked clay with acrylic paint. Use glitter and metallic markers to add shimmering details. Finish with a clear sealer.

DA: Bræk et stykke af leret af og ælt det, indtil det er bearbejdeligt. Bages på ovnfast glas eller metaloverflade ved 120 grader i 15 minutter for hver 0,65 cm tykkelse af ler. Bagetid og ovntemperaturer kan variere. BRUG IKKE mikroovn. Overbag IKKE. Bagning skal foretages af en voksen. Vask hænder efter brug. Tilføj farve til dit bagte ler med akrylmaling. Brug glitter og metalliske tuscher for at tilføje glitrende detaljer. Afslut med en klar sealer.

NO: Bryt av en bit av leiren, og kna den til den blir myk. Brennes på ildfast glass eller metall ved 120 grader i 15 minutter for hver 0,65 cm tykkelse av leiren. Brenntiden og temperaturen kan variere. Ikke bruk mikrobølgeovn. Ikke brenn for lenge. Brenningen må gjøres av en voksen. Vask hendene etter bruk. Bruk akrylmaling til å male den brente leiren. Bruk glitter- og metalltusser til å lage glitrende detaljer. Avslutt med klarlakk.

SV: Bryt av en bit av leran och knåda tills den blir smidig. Härda leran på en ugnsfast glas- eller metallyta vid 120 grader i 15 minuter per 0,65 cm tjock lera. Härdningstid och ugnstemperatur kan variera. ANVÄND INTE mikrovågsugn. Överskrid INTE tiden. Härdningen ska utföras av en vuxen. Tvätta händerna efter användning. Måla den härdade leran med akrylfärg. Använd glitter och metallic-tuschpennor för att lägga till skimrande detaljer. Avsluta med genomskinlig lack.

FI: Murra pala savea ja vaivaa sitä, kunnes se on työstettävissä. Polta uuninkestäväällä lasi- tai metallipinnalla 120 asteessa 15 minuuttia saveen paksuuden jokaista 0,65 cm:ä kohden. Polttoaika ja uunin lämpötilat voivat vaihdella. ÄLÄ KÄYTÄ mikroaaltouunia. ÄLÄ polta liian pitkään. Aikuisen tulee tehdä polttaminen. Pese kädet käytön jälkeen. Maalaa poltettu savi akryylimaalilla. Lisää kimaltelevia yksityiskohtia käyttämällä kimalletta ja metallinhoitoisia huopakyniä. Viimeistele kirkkaalla lakalla.

DE: Brechen Sie ein Stück des Tons ab und kneten Sie es, bis es bearbeitet werden kann. Auf feuerfester Glas- oder Metalloberfläche bei 120 °C für 15 Minuten pro 0,65 cm Tonstärke backen. Die Backzeit und die Ofentemperaturen können variieren. KEINEN Mikrowellenofen verwenden. NICHT überbacken. Das Backen muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Nach Gebrauch Hände waschen. Bemalen Sie Ihren gebackenen Ton mit Acrylfarbe. Verwenden Sie Glimmer- und Metallic Marker, um glitzernde Details hinzuzufügen. Mit einem durchsichtigen Versiegelungsmittel abschließen.

NL: Breek een stuk klei af en kneed het totdat het kan worden bewerkt. Bak op een ovenbestendig glazen of metalen oppervlak op 120 graden gedurende 15 minuten per kleidikte van 0,65 cm. De baktijd en oventemperaturen kunnen variëren. GEBRUIK GEEN magnetron. NIET laten aanbakken. Het bakken moet door een volwassene worden gedaan. Was uw handen na gebruik. Geef uw gebakken klei een kleur met acrylverf. Gebruik glitter en metallic markeerstiften om glitterdetails toe te voegen. Maak het af met een heldere glanslak.

FR: Prélevez un morceau d'argile et pétrissez-le jusqu'à ce qu'il soit façonnable. Cuire sur une surface en verre ou en métal allant au four, à 120 degrés, pendant 15 minutes pour chaque 0,65 cm d'épaisseur d'argile. Le temps de cuisson et la température du four peuvent varier. Ne PAS utiliser un four à micro-ondes. Ne PAS trop cuire. La cuisson doit être effectuée par un adulte. Se laver les mains après utilisation. Ajoutez de la couleur à votre argile cuite avec une peinture acrylique. Utilisez des paillettes et des marqueurs métalliques pour ajouter des détails scintillants. Terminez avec un enduit d'étanchéité transparent.

IT: XStaccare un pezzo di argilla e impastarla fino a renderla lavorabile. Cuocere su una superficie di vetro o metallo a 120 gradi per 15 minuti per ogni 0,65 cm di spessore dell'argilla. Il tempo di cottura e le temperature del forno possono variare. NON UTILIZZARE il forno a microonde. NON cuocere TROPPO. La cottura in forno deve essere eseguita da un adulto. Lavarsi le mani dopo l'uso. Aggiungere un po' di colore all'argilla cotta con la pittura acrilica. Usare glitter e pennarelli metallizzati per aggiungere dettagli scintillanti. Rifinire con un sigillante trasparente.