



EN: Instructions. **DA:** Instruktion. **NO:** Instruksjon. **SV:** Bruksanvisning.
FI: Ohjeet. **DE:** Anleitung. **NL:** Instructie. **FR:** Instructions. **IT:** Istruzioni.

EN: DIY KIT, RESIN JAR WITH LID

This ceramic resin powder is suitable for rubber, latex rubber, silicone and plastic moulds. Add water to the dry powder by 100:30 (powder:water). The mixed powder provides a very smooth surface for you to decorate. It starts to set after 10-15 minutes, and can be fully removed from the mould after 40-60 minutes. The plaster does not crack, so it is ideal for moulds with intricate details. Easily add colour using pigment colourants to dye the mixture prior to casting. Once fully dry (after 4 hours), protect against humidity by applying gloss/matte sealer. Avoid breathing dust.

DA: DIY-SÆT, RESIN-LÅGKRUKKE

Dette keramiske resinpulver er velegnet til gummi, latexgummi, silikon og plastikforme. Tilsæt vand til det tørre pulver i forholdet 100:30 (pulver:vand). Pulveret giver en meget glat overflade, som er nem at dekorere. Det begynder at sætte sig efter 10-15 minutter og kan fjernes fra formen efter 40-60 minutter. Gipsen sprækker ikke, så det er ideelt at forme med fine detaljer. Farve kan nemt tilsættes ved hjælp af pigmentfarvestoffer, som blandes i før støbning. Blank/mat sealer bruges til at pensle på de helt tørre værker for at beskytte mod fugt, og kan tilføjes efter 4 timer. Undgå indånding af pulver.

NO: DIY-SETT, HARPIKSKRUKKE MED LOKK

Dette keramiske harpikspulveret er egnet for gummi, lateks gummi, silikon og plastformer. Tilsett vann i det tørre pulveret i forholdet 100:30 (pulver:vann). Pulveret gir en veldig glatt overflate som er lett å dekorere. Det begynner å stivne etter 10-15 minutter og kan tas ut av formen etter 40-60 minutter. Gipsen sprekker ikke, så den er ideell til forming av fine detaljer. Det kan enkelt tilsettes farge ved hjelp av pigmentfargestoffer, som blandes inn før støpingen. Blank/matt klarlakk pensles på arbeidene når de er helt tørre, for å beskytte mot fuktighet. Den kan påføres etter fire timer. Unngå innånding av støv.

SV: DIY-KIT, HARTSBURK MED LOCK

Detta keramiska hartspulver är lämpligt för gummi-, latexgummi-, silikon- och plastformar. Tillsätt vatten till det torra pulvret i förhållandet 100:30 (pulver:vatten). Pulvret ger en mycket slät yta som är lätt att dekorera. Den börjar stelna efter 10-15 minuter och kan tas bort från formen efter 40-60 minuter. Massan spricker inte och är därför idealisk för att forma fina detaljer. Färg kan enkelt tillsättas med hjälp av pigmentfärgämnen, som blandas i före gjutningen. Blank/matt lack penslas på de helt torra kreationerna för att skydda dem mot fukt, och kan appliceras efter 4 timmar. Undvik att inandas damm.

FI: TEE ITSE -SETTI, KANNELLINEN HARTSIPURKKI

Tämä keraaminen hartsiauhe sopii kumi-, lateksi-, silikon- ja muovimuotteihin. Lisää vettä kuivaan jauheeseen suhteessa 100:30 (jauhe:vesi). Jauhe muodostaa erittäin sileän pinnan, joka on helppo koristella. Se alkaa kovettua 10-15 minuutin kuluttua ja voidaan poistaa muotista 40-60 minuutin kuluttua. Kipsi ei halkeile, joten se sopii hyvin hienojen yksityiskohtien muotoiluun. Väriä voidaan helposti lisätä pigmenttiväreillä, jotka sekoitetaan ennen valua. Täysin kuivat teokset sivellään kiiltävällä/mattapintaisella lakalla kosteudelta suojaamiseksi, ja se voidaan lisätä 4 tunnin kuluttua. Vältä pölyn hengittämistä.

DE: DIY-SET, GEFÄSS MIT DECKEL AUS RESIN

Dieses keramische Resinpulver ist für Gummi-, Latexgummi-, Silikon- und Kunststoffformen geeignet. Geben Sie zum trockenen Pulver Wasser im Verhältnis 100:30 hinzu (Pulver:Wasser). Das Pulver ergibt eine sehr glatte Oberfläche, die sich leicht dekorieren lässt. Die Masse beginnt nach 10-15 Minuten zu härten und kann nach 40-60 Minuten aus der Form genommen werden. Die trockene Masse bildet keine Risse, daher ist sie ideal für Formen mit feinen Details. Farbe kann einfach mit Hilfe von Pigmentfarben hinzugefügt werden, die vor dem Gießen untergemischt werden. Wenn die Arbeiten vollständig trocken sind, wird eine glänzende/matte Versiegelung mit dem Pinsel aufgetragen, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann nach 4 Stunden durchgeführt werden. Einatmen von Staub.

NL: DIY-SET, POTJE MET HARSDEKSEL

Dit keramische harspoeder is geschikt voor rubber, latexrubber, siliconen en kunststofmallen. Voeg water toe aan het droge poeder in een verhouding van 100:30 (poeder:water). Het poeder zorgt voor een zeer glad oppervlak dat gemakkelijk te versieren is. Het begint na 10-15 minuten uit te harden en kan na 40-60 minuten uit de vorm worden verwijderd. De giethars barst niet, dus is deze ideaal om vormen te creëren met fraaie details. Er kan eenvoudig kleur worden toegevoegd met behulp van pigmentkleurstoffen, die vóór het gieten worden gemengd. Er wordt een glanzende/matte sealer gebruikt om de volledig droge werken te bestrijken ter bescherming tegen vocht. Deze kan na 4 uur worden toegevoegd. Inademing van stof vermijden.

**FR: KIT DE LOISIRS CRÉATIFS,
POT EN RÉSINE À COUVERCLE**

Cette poudre de résine céramique convient pour les moules en caoutchouc, en caoutchouc latex, en silicone et en plastique. Ajoutez de l'eau à la poudre sèche dans une proportion de 100:30 (poudre:eau). La poudre crée une surface très lisse et facile à décorer. Cela commencera à prendre au bout de 10 à 15 minutes et le retrait du moule peut se faire après 40 à 60 minutes. Le plâtre ne se fissure pas, il est donc idéal pour façonner des détails fins. L'ajout de couleur se fait facilement à l'aide de colorants pigmentaires, à mélanger avant le moulage. Appliquez le scellant brillant/mat au pinceau sur les œuvres complètement sèches afin de les protéger contre l'humidité. Il peut être ajouté au bout de 4 heures. Éviter de respirer les poussières.

**IT: KIT PER IL FAI DA TE,
VASO IN RESINA CON COPERCHIO**

Questa polvere ceramica è adatta per stampi in gomma, gomma latex, silicone e plastica. Aggiungere acqua alla polvere secca in un rapporto 100:30 (polvere:acqua). La polvere conferisce una superficie molto liscia, facile da decorare. Inizia a solidificarsi dopo 10-15 minuti e può essere rimossa dallo stampo dopo 40-60 minuti. Il gesso non si crepa, quindi è ideale per stampi con dettagli intricati. Il colore può essere facilmente aggiunto utilizzando pigmenti coloranti, da mescolare prima della colata. Un sigillante lucido/opaco può essere applicato sui manufatti completamente asciutti per proteggerli dall'umidità e può essere aggiunto dopo 4 ore. Evitare di respirare la polvere.